HADALAN® V31 13E

Chemikalienbeständigkeit* in Anlehnung an EN 13529

	Beständigkeit			
Prüfmedium	24 Stunden	4 Tage	8 Tage	28 Tage
Essigsäure 10 %	•	•	•	
Natriumhydroxid 5 %	•	•	•	•
Ethanol	•	•	•	•
Xylol	•	•	•	•
Salzsäure 5 %	•	•	•	
Schwefelsäure 5 %	•	•	•	
Dieselöl	•	•	•	•
Gülleprüfflüssigkeit A	•	•	•	•
Gülleprüfflüssigkeit B	•	•	•	•

*Die Chemikalienbeständigkeit ist abhängig von der Konzentration, der Temperatur sowie der Einwirkzeit. Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.

Auch bei positiver Chemikalienbeständigkeit kann es ggf. zu Veränderungen der Oberfläche, wie Glanzverlust oder Verfärbung, kommen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität des eingesetzten Materials.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG, Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Telefon +49 2363 5663-0, Telefax +49 2363 5663-90, hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de